

blaugelb Sprühprimer

purškiamas gruntas lango difuzinių ir garo izoliacinių juostų klijavimui

- Gerina sukibimą tarp juostos ir paviršiaus;
- Greitai džiūva, po papurškimo galima dirbti jau maždaug po 5 min. (*esant +20°C ir 50% drėgmei.*)
Prieš klijuojant juostą rekomenduojama palietus pirštu patikrinti ar ant išpurškto paviršiaus nebeliko šlapių lašelių. Jei klijuojama po daugiau nei 24val., purškimą reikia pakartoti);
- Didelė išeiga (vieno flakono užtenka išpurkšti iki 6 m²);
- Galimybė reguliuoti išpurškimo plotį (reguliuojamas purkštuvo antgalis);
- Tinkamas naudoti iki -5 °C;
- Puikus sukibimas su beveik visais paviršiais:

Medžiaga	Sukibimas
Betonas	Labai geras
Cementas	Labai geras
Gipskartonis	Labai geras
Akytasis betonas	Labai geras
Kalkakmenis	Labai geras
Plytos, klinkeris, skylėtos plytos	Labai geras
Gipsas	Labai geras
Lankstus plastikas	Geras
Kietas plastikas	Labai geras
Laminuotas plastikas	Labai geras
Neapdirbta mediena	Labai geras
Dažyta mediena	Labai geras
Polistirolis EPS	Labai geras
Neapdirbtas aliuminis	Labai geras
Dažytas aliuminis	Labai geras
Anoduotas aliuminis	Labai geras
Bitumas	Netinkamas



Art. nr.	Pavadinimas
GB-9066539	Purškiamas gruntas lango difuzinių ir garo izoliacinių juostų klijavimui blaugelb Sprühprimer, 500ml.

Techninė informacija:

Medžiaga	Tirpiklių pagrindo guminė dispersija
Spalva	Skaidri
Džiūvimo principas	Džiūva garuojant tirpikliams
Juostos klijavimo laikas	Maždaug po 5 min. esant +20°C ir 50% drėgmei. Žemesnėje temperatūroje džiūvimo laikas yra ilgesnis, o aukštesnėse – trumpesnis. Prieš klijuojant juostą rekomenduojama palietus pirštu patikrinti ar ant išpurkšto paviršiaus nebeliko šlapių lašelių. Jei klijuojama po daugiau nei 24val., purškimą reikia pakartoti);
Tankis	0.7 g/cm ³ prie +20°C
Išeiga	~ 6 m ²
Darbinė temperatūra	Optimali: nuo +15 °C iki +25 °C Minimali: -5 °C
Atsparumas temperatūrai	Nuo -25 °C iki +70 °C, Trumpalaikis iki +80 °C
Sandėliavimo laikas	12 mėn. neatidarytoje originalioje pakuotėje, sausoje aplinkoje nuo +5 °C iki +25 °C
Flakono tūris	500 ml.

Naudojimo instrukcija:

- Prieš naudojimą rekomenduojama išbandyti mažame plote. Patalpa turi būti gerai vėdinama.
- Paviršius ant kurio klijuojama turi būti lygus, sausas, švarus, be dulkių, riebalų ar kitokių šiukšlių.
- Prieš naudojimą supurtykite flakoną ir purškite 20-30cm atstumu. Purškiamo paviršiaus plotis gali būti reguliuojamas sukant purkštuvo antgalį (L – mažiausias plotis, M – vidutinis, H – didžiausias).
- Priklausomai nuo paviršiaus ant kurio klijuojama savybių, oro temperatūros ir drėgmės, džiūvimo laikas yra ~5 min. Prieš klijuojant juostą rekomenduojama palietus pirštu patikrinti ar ant išpurkšto paviršiaus nebeliko šlapių lašelių. Jei klijuojama po daugiau nei 24val., purškimą reikia pakartoti. Jei klijuojama ant metalo arba porėto / labai sugeriančio drėgmę paviršiaus, užpurškite ploną sluoksnį grunto, ir po maždaug 5 min. (arba kai paviršius išdžius), purškimą pakartokite.
- Kai įsitikinsite, kad grunto paviršiuje nebėra lašelių, uždėkite juostą ir ją gerai prispauskite visu plotu (prispaudimui naudokite volelį).
- Po klijavimo ant juostos neturi patekti vanduo, saulės spinduliai, patalpa negali staigiai atšalti. Sustingimo laikas po juostos užklijavimo yra maždaug 25min prie +25°C. Galutinis sustingimas pasiekiamas po 24 valandų.
- SVARBU: kad neužsiklijuotų purkštuvo antgalis, po naudojimo apverskite flakoną ir purškite tol, kol pradės purkšti orą.